



NELISSEN-POLSKA

cegły i płytki ręcznie formowane na elewacje i do dekoracji wnętrz

www.nelissen-polska.pl

Wyłączny przedstawiciel w Polsce firmy NELISSEN N.V.
ul. L. Herc 50, 20-328 Lublin, tel.: 081,7459630/31 fax: 081,7480816

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I UKŁADANIA FUGI

Przygotowanie podłoża:

1. Usunąć z fugi wszelkie resztki zaprawy i kurzu
2. Głębokość na fugę min. 10 mm
3. W zależności od porowatości cegieł, przy bardzo porowatych i wchłaniających wodę ceglach można delikatnie zmoczyć fugę wodą bezpośrednio przed jej położeniem.

Sposób nakładania

1. Maksymalny czas używania przy 20° C, 2 godz. po rozrobieniu.
2. Używać od +3° C do +27° C.
3. Nie używać przy mrozie i przez 24 godziny po mrozie.
4. **Mieszać z czystą wodą +/- 3,75l na 25 kg.**
5. Najlepiej mieszać maszynowo w odpowiednim naczyniu.
6. Te same powierzchnie najlepiej fugować tego samego dnia by uniknąć różnic kolorystycznych, spowodowanych wpływem różnych warunków atmosferycznych, pogodowych.

Jeżeli istnieje ryzyko, że może wyparować zbyt dużo wody, rozmieszaną fugę należy przykryć.

WŁAŚCIWOŚCI: sucha masa 1900 kg/m³ (mieszana na próbkach 4/4/16 cm)

TWARDOŚĆ: po 28 dniach :15 N/mm² (mierzona na takiej samej próbce)

ELASTYCZNOŚĆ: po 28 dniach : > 3N/mm² (mierzona na takiej samej próbce)

KURCZLIWOŚĆ: po 28 dniach: 045 mm/M

ZUŻYCIE : +/- 7kg/m²

Próby mrozoodporności : brak uszkodzeń po 28 cyklach.

Cement i wapno mogą spowodować irytację skóry, unikać kontaktu ze skórą.

Po wykonaniu pracy umyć skórę wodą.

www.nelissen-polska.pl

